

STAR LACK EXPRESS 2.5 L


CAR
REPAIR
SYSTEM



REF.: 5009-1115

STAR LACK EXPRESS 2.5 L

- Barniz de secado rápido.
- Indicado para reparaciones que requieren tiempo de secado inferior a 2 horas, o para aquellas que no dispone, de sistema de secado rápido.
- Excelente aplicación, debido a su baja densidad (inferior a 16 segundos sin diluyente).
- Porporción de mezcla 1:1 voc 375g/l
- Libre de polvo: 25 minutos.
- Seco al tacto/manipulable: 40 minutos.
- Pulido: antes de 90 minutos.
- Seco total: 4 horas a 20°C
- Seco total: 15-20 minutos a 60° C tras enfriarse.

LANZAMIENTO